

高周波バイトの鋼種別成分表

高周波記号	類似記号							
	JIS	AISI	C	Cr	Mo	W	V	Co
N K 4	—	—	1.37 ~1.43	3.80 ~4.30	3.25 ~3.75	8.70 ~9.30	3.70 ~4.10	11.50 ~12.50
M V 10	SKH57	—	1.17 ~1.27	3.80 ~4.50	3.20 ~4.20	9.50 ~10.50	3.20 ~3.80	9.00 ~11.00
H K 1	—	—	0.25 ~0.40	3.80 ~4.50	—	18.00 ~20.00	1.20 ~1.70	18.00 ~20.00
S K H 4	SKH4	T5	0.75 ~0.83	3.80 ~4.50	—	17.50 ~19.50	1.20 ~1.70	9.00 ~11.00
M 7	SKH55	M35	0.80 ~0.90	3.80 ~4.50	4.80 ~6.20	5.50 ~6.70	1.70 ~2.30	4.50 ~5.50
H V 5	SKH10	T15	1.45 ~1.55	3.80 ~4.50	—	11.00 ~13.00	3.80 ~4.50	4.20 ~5.25
K P H(粉末)	—	—	2.30	4.0	7.0	6.5	6.5	10.0
SKH51	SKH51	M2	0.80 ~0.90	3.80 ~4.50	4.50 ~5.50	5.50 ~6.70	1.60 ~2.20	—